Rec'd PCT/PTO 29 NOV 2004

VERTRAG ÜBER DIENTERNATIONALE ZUSAMME RBEIT AUF DEM

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000053644				WEITERES VORGEHEN slehe Mitteilung über die Übersendung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)					
Internationales Aktenzelchen PCT/EP 03/05935				Internationales Anmelde 06.06.2003	edatum (TagMonatIJahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 13.06.2002		
Inten	nationa	le Pat	entklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation u	nd IPK				
1	3G18/		,						
Anm	elder								
BAS	SF AK	TIEN	IGESELLŞCHAFT	V-			1 - 6 pt - \$13 c - 2 pt		
1.	1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.								
2.	. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.								
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).							ser	
	Dies	e Anl	agen umfassen insgesa	mt & Blätter.					
3.	Dies	or Bo	richt enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten			والمستداد المراكبة ال		
3.	Dies		_				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	1	\boxtimes	Grundlage des Besche	eids					
	Ш		Priorität						
	111		-		neit, erfi	nderische Tätig	keit und gewerbliche Anwendbarkei	t	
	IV		Mangelnde Einheitlich	•			The state of the state of the state of the state of		
	V	⊠	gewerblichen Anwend	barkeit; Unterlagen und) nınsıcı I Erklärı	ntlich der Neun ungen zur Stütz	eit, der erfinderischen Tätigkeit und ung dieser Feststellung	uer	
	VI		Bestimmte angeführte	-					
	VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung								
	VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung								
Datu	Datum der Einrelchung des Antrags				Datum der Fertigstellung dieses Berichts		g dieses Berichts		
06.11.2003					20.08	3.2004			
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung				onalen Prüfung	Bevoll	mächtigter Bedie	nsteter	ue.	
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt							. southern St.	1 4	
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656				SSS enmu d	Neug	jebauer, U	4 9		
1	Fax: +49 89 2399 - 0 1X: 52365			оо арта а	Tol	10 90 2200-6075		200	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05935

1.	Grund	lage	des	Berichts
----	-------	------	-----	-----------------

: 48.

τü ...

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):*

	Ве	schreibung, Seiten						
	1-1	7	in der ursprünglich eingereichten Fassung	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	An	sprüche, Nr.						
	1-1	7	eingegangen am 06.05.2004 mit Schreiben vom 30.04.2004					
2.	ale	internationale Anmei	e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in d ldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofer its anderes angegeben ist.	ier 'n				
	Die ein	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:						
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b)	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist					
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Übe	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht egel 55.2 und/oder 55.3).					
3.	Hin inte	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:						
		in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.						
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
		•						
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).						
		(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)						

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/05935

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 5,8,14,15

Nein: Ansprüche 1-4,6,7,9-13,16,17

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche

· ***

Nein: Ansprüche 1-17

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-17

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: D1:CH 426 252 A (BASF AG) 15. Dezember 1966 (1966-12-15)

Neuheit (Art. 33(2) PCT)/ Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT)

In ihrem Schreiben vom 30.04.2004 weist die Anmelderin darauf hin, dass Anspruch 7 der mit Schreiben vom 5.11.2003 eingereichten Fassung in den Anspruch 1 aufgenommen wurde.

Der nun vorliegende Verfahrensanspruch 1 beinhaltet die Umsetzung von Polyisocyanaten a) mit " b) mindestens ein Acrylatpolyol mit einer Hydroxylzahl zwischen 15 und 500 mg KOH, herstellbar durch Copolymerisation von hydroxyfunktionellen (Meth)acrylaten mit Ethen ...".

Wird die Beschreibung, Seite 5, Zeilen 5-13, "...Weiterhin können sie [die Acrylatpolymere] auch durch Copolymerisation der genannten Acrylat-Monomeren mit anderen aliphatischen oder aromatischen, ethylenisch ungesättigten Monomeren ... hergestellt werden.", zur Auslegung von Anspruch 1 herangezogen, so kann kann das Acrylatpolyol durch die oben genannte Copolymerisation hergestellt werden, jedoch handelt es sich dabei nicht um eine Einschränkung.

Daher werden die Einwände zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit, die aus dem Schriftlichen Bescheid vom 16.03.2004 hinsichtlich Dokument D1 hervorgehen, aufrechterhalten.

Die in Anspruch 17 beanspruchte Polyolmischung aus einem mindestens einem Acrylatpolyol und mindestens einem Polyetheralkohol oder einem Polyesteralkohol, die geeignet ist zur Herstellung von PU-Schaumstoffen, wird ebenfalls durch Dokument D1 neuheitsschädlich vorweggenommen, da in Beispiel 1 von D1 das hergestellte OHhaltige Mischpolymer, basierend auf Acrylsäure-4-hydroxybutylester, mit Polypropylenglykol als Polyether vermischt wird und daraus ein elastischer Schaumstoff entsteht (D1: Beispiel 1).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/05935

Somit ist der Gegenstand mindestens der vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1,-16: und 17 vorweggenommen, die Anmeldung erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 33(2) PCT.

400 PM





18

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen
 mit einer Dichte von unter 200 g/l, durch Umsetzung von
 - a) Polyisocyanaten mit
- b) Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen,

aromatische Di- oder Polyisocyanate sind und die Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen
reaktiven Wasserstoffatomen b) mindestens ein Acrylatpolyol mit einer Hydroxylzahl zwischen 15 und 500 mg KOH/g, herstellbar durch Copolymerisation von hydroxyfunktionalisierten (Meth)acrylaten mit Ethen, Propen, Buten, Isobuten, Diisobuten, Acrylnitril, Acrylamid, Acrolein, Styrol, Methylstyrol, Divinylbenzol, Maleinsäureanhydrid, Vinylester von Carbonsäuren oder ungesättigten Carbonsäuren, wie zum Beispiel Maleinsäure, Fumarsäure oder Crotonsäure oder deren Derivaten, und mindestens einen Polyetheralkohol oder Polyesteralkohol, enthalten.

25

45

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole ein mittleres Molekulargewicht Mn von maximal 12000 g/mol aufweisen.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole ein mittleres Molekulargewicht Mn von maximal 8000 g/mol aufweisen.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
 Acrylatpolyole ein mittleres Molekulargewicht Mn von maximal
 6000 g/mol aufweisen.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole durch Polymerisation von hydroxyfunktionali-sierten (Meth)acrylaten hergestellt werden.
 - 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole durch Copolymerisation von hydroxyfunktionalisierten (Meth)acrylaten mit nicht hydroxyfunktionellen, olefinische Doppelbindungen enthaltenden Monomeren hergestellt werden.

20






19

- 7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole durch Copolymerisation von hydroxyfunktionalisierten (Meth)acrylaten mit nicht hydroxylfunktionellen (Meth)acrylaten hergestellt werden.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole durch Polymerisation von C_1 -bis C_8 -Hydroxy-alkyl (meth) acrylaten hergestellt werden.
- 10 9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole durch Copolymerisation von C_1 -bis C_8 -Hydroxy-alkyl(meth)acrylaten mit Alkyl(meth)acrylaten mit C_1 bis C_{10} -Alkylgruppen hergestellt werden.
- 15 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Acrylatpolyole in einer Menge von 0,1 bis 50 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen b), eingesetzt werden.
- 11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Acrylatpolyole in einer Menge von 0,5 bis 40 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen b), eingesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Acrylatpolyole in einer Menge von 1 bis 30 Gew-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen b), eingesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Polyisocyanate a) Toluylendiisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, Polyphenylpolymethylenpolyisocyanat, Phenylendiisocyanat, Xylylendiisocyanat, Naphthylendiisocyanat, Tolidindiisocyanat, oder Gemische der genannten Isocyanate eingesetzt werden.
- 40 14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyisocyanate a) durch Einbau von Urethan-, Allophanat-, Harnstoff-, Biuret-, Uretdion-, Amid-, Isocyanurat-, Carbodiimid-, Uretonimin-, Oxadiazintrion- oder Iminooxadiazindion-Strukturen modifiziert wurden.





- 15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyisocyanate a) durch Einbau von Urethan-, Allophanat-, Uretdion-, Carbodiimid-, Uretonimin-, Biuret- oder Isocyanurat-Strukturen modifiziert wurden.
- 16. Polyurethan-Schaumstoff, herstellbar nach einem der Ansprüche 1 bis 15.
- 17. Polyolmischung zur Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen,
 10 enthaltend mindestens ein Acrylatpolyol und mindestens einen Polyetheralkohol oder einen Polyesteralkohol.